

Tipo de recubrimiento	Pasivación	Conforme con las directivas		No apto para el grupo de productos
		- UE 2000/53/CE (Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil)	- UE 2002/53/EC (RoHS)	
		- Ley sobre la electricidad (ElektroG)		
		sí	no	
galvánico				
Fe/Zn...c B	capa delgada transparente	x		
Fe/Zn...c C	capa delgada amarilla		x	
Fe/ZnNi	transparente	x		clips templados
Fe/ZnFe	capa gruesa Cr III transparente	x		
Fe/ZnFe...sw vs	capa gruesa Cr III negro + sellado (recomendado)	x		productos que tienden a adherirse a formar paquetes
Fe/ZnFe	negro Cr VI		x	
mecánico				
Fe/Zn...M	capa gruesa Cr III	x		productos con rosca
Fe/Zn...M gelb	capa gruesa Cr III		x	y ajustes
orgánico/inorgánico				
Delta Seal	plateado	x		productos con rosca
Delta Seal/Deltatone	negro	x		y ajustes,
Deltamagni 565	gris/verde libre de Cr VI	x		productos que
Dacromet			x	tienden a adherirse
Geomet		x		a formar paquetes

Nota:

La aptitud para el recubrimiento depende del producto y de la cantidad y se deberá comprobar en el caso concreto desde el punto de vista técnico y comercial. Los tipos de recubrimiento citados representan únicamente una selección de las posibilidades.