

Beschichtungsart	Passivierung	Konform zu Richtlinien		Nicht geeignet für Produktgruppe
		- EU 2000/53/EG G5 (Altautorichtlinie)	- EU 2002/95/EG (RoHS)	
		ja	nein	
galvanisch				
Fe/Zn...c B	Dünnschicht transparent	x		
Fe/Zn...c C	Dünnschicht gelb		x	
Fe/ZnNi	transparent	x		gehärtete Clipse
Fe/ZnFe	Dickschicht Cr III transparent	x		
Fe/ZnFe...sw vs	Dickschicht Cr III schwarz + Versiegelung (empfohlen)	x		Produkte, die zum Verkleben und Paketieren neigen
Fe/ZnFe	Schwarz Chrom VI		x	
mechanisch				
Fe/Zn...M	Dickschicht Cr III	x		Produkte mit Gewinde
Fe/Zn...M gelb	Dünnschicht gelb		x	und Passungen
organisch/anorganisch				
Delta Seal	silber	x		Produkte mit Gewinde
Delta Seal/Deltatone	schwarz	x		und Passungen,
Deltamagni 565	grau/grün Cr VI-frei	x		Produkte, die zum
Dacromet			x	Verkleben und
Geomet		x		Paketieren neigen

Hinweis:

Die Eignung zur Beschichtung ist produkt- und mengenabhängig und im Einzelfall technisch und kaufmännisch zu prüfen. Die genannten Beschichtungsarten stellen nur eine Auswahl der Möglichkeiten dar.

Technische Änderungen vorbehalten.